

# Baumit UniPrimer

## Grund universal



- Punte de aderență și egalizator de absorbție
- Pe bază de rășini sintetice
- Hidrofobizare suplimentară a suportului

<b>Produs</b>	Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice.
<b>Compoziție</b>	Liant organic, aditivi, rășini sintetice, umpluturi, adaosuri, apă.
<b>Proprietăți</b>	Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei colorații uniforme a straturilor de finisaj și hidrofobizarea suplimentară a suportului.
<b>Utilizare</b>	Grundare universală pentru exterior și interior pentru următoarele finisaje Baumit: GranoporTop, DuoTop, SilikonTop, SilikatTop, MosaikTop, EdelPutz Spezial, StyleTop, StructoJoy.
<b>Date tehnice</b>	Densitate: cca. 1,65 kg/dm <sup>3</sup> Conținut părți solide: cca. 70% Consum: ca. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> pe suport fin ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> pe tencuieli decorative Culoare: alb Granulație maximă: 0,5 mm
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> .
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoarele din țară și organisme notificate.
<b>Termen de valabilitate</b>	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.
<b>Livrare</b>	Găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg Găleată 25 kg, 1 palet = 16 găleți = 600 kg
<b>Prelucrare</b>	<b>Stratul suport</b> Suportul trebuie să fie uscat, curat, neînghețat, desprăfuit, absorbant, portant.  <b>Indicații pentru pregătirea stratului suport</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Suprafețele friabile se vor îndepărta mecanic;</li><li>■ Urmele de decofrol de pe beton se vor îndepărta cu abur supraîncălzit, sau cu substanțe speciale de decapare;</li><li>■ Suprafețele murdare sau cu alge (microorganisme) se curăță mecanic sau cu abur supraîncălzit și se tratează cu substanță specială împotriva microorganismelor Baumit FunogFluid (SanierLosung);</li><li>■ Straturile de vopsea minerală degradate și fără aderență bună se îndepărtează mecanic;</li><li>■ Suprafețele deteriorate, respectiv cu fisuri din contracție se vor trata cu o masă de șpaclu (Baumit StarContact White, Baumit PutzSpachtel), și eventual arma cu plasă din fibră de sticlă Baumit DuoTex și StarTex.</li></ul>

## Prelucrare

### Se aplică pe:

- Mase de șpaclu armate la sistemul termoizolant;
- Tencuieli drișcuite de var, var ciment și ciment;
- Beton și alte suporturi minerale;
- Vopsele și tencuieli decorative minerale, silicat sau pe bază de rășini, vechi dar cu aderență bună;
- Tencuieli de var/ ipsos și ipsos plăci de gipscarton.

### Nu se aplică pe:

- Tencuieli proaspete de var;
- Straturi de lac;
- Vopsele pe bază de clei;
- Vopsele de ulei;
- Materiale sintetice.

## Aplicare

Suportul trebuie să fie complet maturat și uscat. Baumit UniPrimer se aplică uniform pe toată suprafața. Grundul se malaxează până la omogenizare, la o turație redusă cu mixerul.

La aplicarea în două straturi (cum ar fi suporturi cu absorbție neuniformă), se va păstra un timp de min. 24 ore între straturi.

A nu se amesteca cu alte vopsele.

Aplicarea se recomandă a se realiza cu trafaletul, dar se poate și cu bidineaua. Se aplică uniform și fără întreruperi.

Pentru reglarea consistenței, funcție de necesități, se poate adăuga o mică cantitate de apă de max. 5%.

La temperaturi ridicate se recomandă aplicarea a 2 straturi.

## Indicații și generalități

Temperatura aerului, suportului și a materialului trebuie să fie peste 5 °C, în timpul aplicării și întăririi. Fațada se va proteja contra acțiunii directe a razelor solare, ploii, sau vântului puternic (plasă de protecție a fațadei).

Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare. Între fiecare strat se va păstra un timp de uscare de minim 24 ore.

### Măsuri de protecție

Elementele adiacente suprafeței de grunduit, în special sticla, ceramica, piatra naturală și metalul se vor proteja.

Sculele se spală imediat cu apă după utilizare.

### Finisaje

Baumit GranoporTop  
Baumit SilikatTop  
Baumit SilikonTop  
Baumit NanoporTop  
Baumit EdelPutz Spezial  
Baumit MosaikTop  
Baumit StructoJoy

---

## Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

*Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.*